

Полиуретанов грунд

Описание

Еднокомпонентен полиуретанов грунд с разтворители. Осигурява отлична адхезия на еластичните полиуретанови хидроизолации ISOFLEX-PU, при полагане върху порьозни повърхности. Прониква в порите на основата и действа като свързващ слой между ISOFLEX-PU и основата.

Области на приложение

PRIMER-PU 100 е готов за употреба грунд за подобряване на адхезията между ISOFLEX-PU и основи от бетон, циментови замазки, дърво и т.н.

Технически характеристики

Вид:	пре-полимер полиуретан
Цвят:	светло жълт
Следващ слой:	след 1-3h

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Повърхността която ще се грундира трябва да е суха и чиста, без прах и други замърсявания.

2. Полагане

PRIMER-PU 100 се разбърква цялостно и се полага равномерно върху основата с четка, ролер или чрез пръскане, преди полагане на ISOFLEX-PU.

Разход

200-300 g/m², в зависимост от поглъщаемостта на основата.

Опаковка

PRIMER-PU 100 се предлага в опаковки от 1 kg, 5 kg и 17 kg.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност поне 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки на места защитени от влага и ниски температури.

Забележки

- Температурата по време на полагане и втвърдяване на продукта трябва да е между +5°C и +35°C.
- Отворени опаковки трябва да се изразходват наведнъж и изцяло, тъй като не могат да се запечатат отново.

Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица A), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт от подкатегория h, тип SB е 750g/l (2010) за готов за употреба продукт. Готовия за употреба продукт PRIMER-PU 100 съдържа max <750 g/l VOC.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1247, с. Доброславци
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg