

Еластомерна битумна емулсия

Описание

Еластомерна битумна емулсия от висококачествен асфалт, смоли и специални добавки. Притежава висока дълготрайност във влага и изключителна еластичност. Има отлична адхезия към различни основи, като бетон, дърво, метал и т.н.

Области на приложение

ISOPAST-RUBBER се използва за хидроизолация на основи, подпорни стени, тераси, покриви, от външната страна на подземни водни резервоари и т.н.

Технически характеристики

Вид:	пастообразна смес
Цвят:	кафяво-черен
Съдържание на вода:	40-45% по маса
Свързващо вещество:	55-60% по маса
Плътност:	1,10 kg/l
pH:	10
Температурна устойчивост:	до +120°C
Удължение до разрушаване:	> 200%
Пълно втвърдяване:	след 2-3 дни
Почистване на инструменти:	
Инструментите се почистват с вода непосредствено след работата.	

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата която ще се запечатва/защитава трябва да е напълно суха и чиста.

2. Полагане

ISOPAST-RUBBER се разбърква цялостно преди употреба. Може да се използва в готов вид или разреден с вода до 30% по обем.

ISOPAST-RUBBER се полага с четка или чрез пръскане на два слоя. Вторият слой се нанася след като първият е напълно изсъхнал. В случай на армиране на запечатващия слой със стъклофибърна мрежа или полиестерен плат, се препоръчва ISOPAST-RUBBER да се положи на три слоя, като армировъчната мрежа се вложи в първият слой докато още не е още изсъхнал.

Разход

- За вертикални повърхности: 0,35-0,50 kg/m²/за слой.
- За хоризонтални повърхности, без армировка: 0,35-0,50 kg/m²/за слой.
- За хоризонтални повърхности, с армировка: 1,5-2,0 kg/m² общо.

Опаковка

ISOPAST-RUBBER се предлага в опаковки от 19 kg.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки на места защитени от ниски температури.