

## Готова смес за „шприц“ мазилка

### Описание

MARMOCRET-BOND е готова смес на циментова основа, която се нуждае само от добавка на вода. Осигурява:

- Отлично сцепление с основата.
- Много добра обработваемост.
- Опростява и улеснява работата.
- Идеална е за машинно полагане.
- Стабилни качества.
- Отлична паропропускливост.
- Подходяща за външна и вътрешна употреба.

Определя се като GP CS IV, W1 според EN 998-1.

### Приложение

MARMOCRET-BOND се използва за направа на „шприц“ свързващ слой на мазилките върху повърхности от бетон, тухли, термоизолационни плоскости и др, за усиление сцеплението с хастарния слой (едрия) на мазилката.

### Технически характеристики

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Вид:                              | циментов прах                               |
| Цвят:                             | сив                                         |
| Зърнометрия:                      | до 3 mm                                     |
| Необходима вода:                  | 4,75 l/торба 25 kg                          |
| Относително тегло на сухата смес: | $1,65 \pm 0,10 \text{ kg/l}$                |
| Относително тегло на разтвора:    | $1,90 \pm 0,10 \text{ kg/l}$                |
| Якост на натиск:                  | $> 13,00 \text{ N/mm}^2$                    |
| Якост на огъване:                 | $> 5,00 \text{ N/mm}^2$                     |
| Адхезия след 28 дни:              | $0,60 \text{ N/mm}^2$                       |
| Абсорбция на вода:                | $\leq 0,4 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$ |

Коефициент на топлопроводимост ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ):

$\leq 0,71 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$   
при P=50%

Коефициент ( $\mu$ ):

20

Живот на сместта в съда:

3 h при +20°C

### Указания за употреба

#### 1. Подготовка на основата

Основата трябва да бъде почистена от остатъчен материал, прах, мазнини и добре навлажнена преди полагане на MARMOCRET-BOND.

#### 2. Полагане

MARMOCRET-BOND се прибавя към водата при непрекъснато бъркане, докато добие желаната консистенция за работа. Материалът се полага ръчно с мистрия или с машина за мазилки. Хастарната мазилка, която следва може да се положи 1-2 дни след полагането на MARMOCRET-BOND.

### Разход

Около  $5 \text{ kg/m}^2$ .

### Опаковка

Предлага се в хартиени торби от 25 kg.

### Трайност - Съхранение

12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригиналните, неразпечатани опаковки, на места защитени от влага и измръзване.

## Забележки

- Температурата по време на работа трябва да бъде минимум +5°C.
- Продуктът съдържа цимент, който предизвиква алкална реакция с водата и се определя като дразнител.
- Следвайте инструкциите за безопасност, обозначени върху опаковката.



### ISOMAT S.A.

17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios,  
Greece

05

### EN 998-1

**General purpose rendering mortar (GP)  
for external use**

DoP No.: MARMOCRET-BOND/1232-03

**Reaction to fire:** Class A1

**Adhesion:** 0,6 N/mm<sup>2</sup> – **FP:** B

**Water absorption:** W1

**Water vapour diffusion coeff.:**  $\mu$  20

**Thermal conductivity:** ( $\lambda_{10,dry}$ ) 0,71 W/mK

**Durability** (against freeze/thaw): evaluation  
based on provisions valid in the intended  
place of use of the mortar

