

Техническа характеристика

ISOMAT 2-IN-1 PRIMER

Грунд за употреба на закрито, който може да се оцветява

Описание

ISOMAT 2-IN-1 PRIMER е бял акрилен грунд за употреба на закрито, който може да се оцветява в богата гама от светли цветове чрез системата за тониране ISOMAT COLOR SYSTEM. Той има двойна роля: на грунд и на покритие. Осигурява максимална адхезия за следващите слоеве боя, като регулира абсорбцията на основата и същевременно увеличава общата непрозрачност, като по този начин намалява необходимото количество боя. Може да се преобядисва с интериорните бои на ISOMAT.

Области на приложение

ISOMAT 2-IN-1 PRIMER е подходящ за употреба върху нови или стари повърхности на закрито - като мазилка, бетон, гипскартон или повърхности, шпакловани със смеси на акрилна или циментова основа. Той може да се използва и като междинен слой при преминаването от светла повърхност към много по-тъмен цвят и обратно, като по този начин се намалява общият брой на необходимите слоеве.

Технически характеристики

Вид:	емулсия
Цветове:	бял или цветове избрани по катал ISOMAT COLOR SYSTEM
Обемно съдържание На твърди вещества:	46 ± 3%
Плътност: (EN ISO 2811-1)	1,62 ± 0,02 kg/l
Вискозитет: (EN ISO 2811-1)	110 ± 10 KU
pH: (EN ISO 4316):	8,7 ± 0,5
Време за изсъхване: (EN ISO 9117)	30-60 min на допир (+20°C)
Следващ слой: (EN ISO 9117)	3-4 h (+20°C)
Покривност: (EN ISO 6504-3)	93% (степен на покритие 12-14 m ² /l)

Степен на белота: 85 ± 2%
(ASTM E313-15)

Почистване на инструментите:

Преди почистване се отстранява възможно най-голяма част от останалата боя по тях. Почиствайте инструментите веднага след употреба - с вода и почистващ препарат.

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, чиста, суха и без мазнини, прах и т.н., а всички несъвършенства трябва предварително да бъдат поправени с подходящ материал.

2. Полагане

Разбъркайте добре ISOMAT 2-IN-1 PRIMER преди употреба. Нанесете го равномерно в един или два слоя, разреден до 15% с чиста вода, с помощта на валик, четка или безвъздушно пръскане.

Покривност

ISOMAT 2-IN-1 PRIMER покрива 12-14 m²/l на един слой, в зависимост от процента на разреждане и абсорбиращата способност на основата.

Опаковка

Опаковки от 3 l и 9 l.

Срок на годност/ Съхранение

24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинална, неразпечатена опаковка, защитена от пряка слънчева светлина и замръзване, при температури между +5°C и +35°C.

Забележки

Температурата по време на полагане и съхнене трябва да е между +10°C и +30°C.

ISOMAT 2-IN-1 PRIMER

Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/ЕО (Анекс II, таблица А) максимално допустимото съдържание на VOC за продукт подкатегория а, тип WB, е 30 g/l (2010г.)

Готовият за употреба продукт ISOMAT 2-IN-1 PRIMER съдържа максимум 20 g/l VOC

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg