LUJA 7, 20, 40
Латекс за тежки условия

MADE IN FINLAND

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:
Luja 7 (Мат) 20 (Полу-мат) 40 (Полу-гланц), акрилна боя за интериорно боядисване на бетон, мазилка, облицовки, тухли, картон, ПДЧ и плоскости от дървесни влакна. Подходяща както за нови, така и за боядисани повърхности.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА:
Вътрешни стени и тавани в помещения с висока влажност и необходимост от често измиване, като **бани, съблекални, мокри помещения**, лобита, стълбища, болнични коридори, помещения за пациенти и други повърхности, които са обект на по-висок от нормалния стрес. Продуктът има одобрение за хранителната промишленост за повърхности в не пряк контакт с храна. Съдържа ефикасни фунгициди, които предпазват повърхността на боята от различни микроби.

ПРЕДИМСТВА:	Висока устойчивост на влага, може да се почиства със силни препарати, без да променя цвета си и без да задържа миризми. Предпазва от мухъл, използвана в система с Luja Universal Primer и Luja moisture stop. Продуктът има одобрение за не пряк контакт с храни в хранително-вкусовата промишленост (Финландски Закон за храните 23/2006)
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:	
База:	A и C
Цветове:	По цветови каталог на Tikkurila "Symphony", RAL, NCS и други.
Гланцовост:	Luja 7 (Мат) 20 (Полу-мат) 40 (Полу-гланц).
Клас на емисиите за строителни материали:	M1
Покривност:	10 - 12 м2/л. Горното трябва да се използва като препоръчително, тъй като действителната покривност зависи от много фактори, включително текстурата, порьозността и от начина на нанасяне.
Опаковки:	0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Разредител:	Вода.
Начин на нанасяне:	С четка, валяк или чрез пръскане (безвъздушно пръскане с дюза 0.015"–0.021"). Разреждане: ако е необходимо, разредете до 5% с вода.
Време на съхнене:	при 23^{0}C и относителна влажност на въздуха 50%: Обикновено на допир след около 2 часа, последващо нанасяне след около 4 часа. Окончателното втвърдяване се достига след 2-3 дни.
Устойчивост на миене:	Много добра. Издържа също на измиване с детергенти и дезинфектанти, използвани в болници.
Устойчивост на мокро търкане:	SFS-EN 13300 **Клас I**, ISO 11998
Устойчивост на топлина:	85^{0}C, ISO 4211-2 и ISO 11998.
Химическа устойчивост:	Устойчива на разтворители, например уайтспирт.
Съдържание на сухо в-во:	Около 40%.
Плътност:	1,2 кг/л, ISO 2811.
Съхранение:	Да се пази от замръзване.
ЛОС:	(кат. A/a) 30g /l (2010). 2004/42/EC-гранична стойност

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=FrEcV2DZo_g
https://www.youtube.com/watch?v=aEkATeNej0Q

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Условия за нанасяне:

Повърхността, която ще се боядисва, трябва да е суха, температурата на въздуха да е най-малко +5°C и относителната влажност на въздуха под 80%.

Подготовка:

Небоядисани повърхности: Отстранете замърсяванията и праха от небоядисаните повърхности. Ако е необходимо, запълнете пукнатините и отворите с подходящия кит Tikkurila Presto. Изшкурете повърхността и почистете праха. Грундирайте с Luja Universal Primer.

Боядисани повърхности: Измийте повърхности с почистващ агент (Tikkurila Maalipesu) съгласно инструкциите за употреба и оставете да изсъхне. Отстранете свободната, люща се боя със скрепер. Изшкурете твърдите, гланцови повърхности до мат и отстранете праха от шлайфане. Запълнете отворите и пукнатините с подходящия кит Tikkurila Presto. Изшкурете и отстранете праха. Грундирайте с Luja Universal Primer, ако е необходимо.

Боядисване: Разбъркайте Luja добре преди употреба. Нанесете два слоя с четка, валяк или чрез пръскане.

Почистване на инструментите:

Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Препоръчва се използването на Tikkurila Pensselipesu (препарат за почистване на инструменти) за отстраняване на втвърдената боя.

Инструкции за поддръжка:

Почиствайте повърхностите с неутрален препарат (pH 6 - 8) с мека четка, гъба или кърпа най-рано 1 месец след боядисване. Силно замърсените повърхности могат да се почистват с леко алкален детергент (pH 8-10), с кърпа за почистване или гъба. След почистване внимателно изплаквайте повърхностите.

Поддържаща обработка: Повърхности, боядисани с LUJA могат да бъдат пребоядисани с подобна боя на водна основа.