

Техническа карта



weber Бетон **Суха ремонтна бетонова смес**

- Готов за употреба след разбъркване с вода
- Лесен за работа
- Гарантирана якост

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Суха смес за приготвяне на бетонов разтвор за отливане, ремонт, възстановяване на съществуващ бетон или изработка на нови неконструктивни бетонови елементи. За запълване на отвори и замонолитване. За външна и вътрешна употреба. Дава възможност за приготвяне на малки количества разтвор на място.

ПРИЛОЖЕНИЕ

weber Бетон е суха смес подходяща за саниращи дейности, възстановяване и/или замяна на дефектен, неконструктивен бетон с или без кофраж, като подложки за фундаменти и алеи, запълване на дупки и отвори, градински огради, подови замазки и настилки, подложки за шахти, фиксиране на градински лампи, табели и др. За ремонт и възстановяване на неконструктивни, неармирани бетонови елементи, за приложение при не високи експлоатационни изисквания.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА

Основата трябва да е стабилна, товароносима и здрава. Да няма замърсявания, петна, остатъци от бои, стари покрития, прах. Да не се полага върху замръзнала основа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. В чист съд към около 3.5 литра чиста вода постепенно прибавете 25 kg сух материал. Не прибавяйте пясък, цимент или други вещества. Разбъркайте ръчно или с машинна бъркалка сместа на равни обороти докато се получи еднородна смес без следи от бучки и сух материал. При по-големи количества

е възможно разбъркване с бетонобъркачка (гравитачно). Консистенцията на разтвора може да варира спрямо направната вода като по-голямото количество вода понижава якостта, докато по-малкото намалява обработваемостта на разтвора.

2. Разтворът на weber Бетон се запълва или нанася с мистрия. Да се спазват традиционните правила при отливане на бетон. Не изсипвайте от голяма височина. Предпазвайте от разслояване. След приключване на полагането, с цел получаване на по-висока и оптимална якост и като избегнете риска от разваляне на формата за отливане може да уплътните разтвора с вибриране, упражняване на натиск.
3. Прясно отлетия бетон предпазете от измръзване, директен дъжд или принудително бързо изсъхване. Свежите замърсявания от разтвора се измиват с вода, а втвърдените механично.

СЪСТАВ

Цимент, пясък, специални добавки и пълнители. Съдържанието на разтворим хром Cr (VI) е по-ниско от 0.0002 % от общото сухо тегло на цимента.

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Около 12-14 l отливан обем с една торба 25 kg.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се работи при температура между +5°C и +25°C. След полагане да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането.

ОПАКОВКА

Книжен чувал със защитно фолио 25 kg.

Палет: 1050 kg; 42 бр. чували на палет.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

12 месеца, считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения. Да се пази от замръзване и влага.