

BLOCK PRIMER

Акрилен, запечатващ грунд на водна основа

Описание

Бял, акрилен грунд на водна основа. Притежава отлична адхезия и покриваемост. Блокира водоразтворими замърсявания върху основата, не позволявайки да повлияят на цвета на финалното покритие.

Няма мирис и е безопасен за околната среда и хората, поради което се препоръчва за употреба в жилищни помещения.

Области на приложение

Подходящ за вътрешна и външна употреба, върху повърхности, които ще се покриват с емайлакове или акрилни бои, замърсени от дим, никотин, изгорели газове, водоразтворими маркери, моливи и т.н. Не позволява на замърсяванията да повлияят на крайният цвят.

Технически характеристики

Цвят:	бял
Плътност:	1,40 kg/lit
pH:	8,5
Адхезия:	>2,5 N/mm ²
Време за изсъхване:	1 h (на допир)
Следващ слой:	2,5 h

Почистване на инструментите:

Преди почистване се премахва възможно най-много от продукта върху инструментите. Инструментите се почистват с вода и почистващ препарат, незабавно след употреба.

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Повърхността която ще се грундира трябва да е суха и чиста, без прах и други замърсявания. Несъвършенства върху основата трябва да се коригират предварително.

2. Полагане

BLOCK PRIMER се полага на един или два слоя, в зависимост от замърсяването на основата. Може да се разрежи до 10% с чиста вода, но в случай на силно замърсяване се препоръчва да се използва неразреден. Грундираната повърхност може да се боядисва след 2,5 часа, но за по-добра ефективност на грунда, се препоръчва при полагане на водоразтворими емайлакове или акрилни бои да се изчака 24 часа. Полага се чрез четка, ролер или безвъздушно пръскане.

Разход

Приблизително 11-16 m²/lit за слой, в зависимост от абсорбцията на основата и степента на разреждане.

Опаковка

BLOCK PRIMER се предлага в опаковки от 0,75 lit и 3 lit.

Срок на годност/Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури между +5°C и +35°C, на места защитени от директна слънчева светлина и ниски температури.

BLOCK PRIMER



Забележки

Температурата по време на полагане и изсъхване, трябва да е между $+5^{\circ}\text{C}$ и $+35^{\circ}\text{C}$.

Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица A), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт подкатегория j, тип WB е 30g/l (2010).

Готовия за употреба BLOCK PRIMER съдържа максимум 30 g/l VOC.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт

