



OPTIVA COLOUR
АКРИЛАТНО ДЕСПЕРСИОННА БОЯ
СТЕНИ И ТАВАНИ
МАТ



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

Боядисване на гипсови плоскости, гипс, цименто-варови мазилки, декоративно боядисване на бетонни основи, както и за обновяване на стари покрития. Продуктът може да се използва върху дървени и метални повърхности, предварително грундиран с подходящ грунд

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА:

Акрилатен латекс на водна основа за декоративно боядисване на стени и тавани в жилищни, офис и обществени сгради, училища и здравни заведения (болници, училища, детски градини), работилници и производствени предприятия, както и в хранително-вкусовата промишленост, без директен контакт с храни.

ПРЕДИМСТВА: Икономично решение за декориране. Плътни матови цветове, висока покривност,

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

База:	AP и C
Цветове:	По цветови каталог на Tikkurila "Symphony", RAL, NCS и други.
Гланцовост:	Пълен мат, боята придава плътно матово покритие на повърхността.
Покривност:	до 12 м ² /л. в зависимост от повърхността
Опаковки:	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Разредител:	Вода. До 5% ако се налага.
Начин на нанасяне:	С четка, валик или чрез пръскане (дюза: 517, налягане: 180-200 бара).
Време на съхнене:	при 23°C и относителна влажност на въздуха 50% На допир след 1 час. Последващо нанасяне след 4 часа.
Химическа устойчивост:	Няма. Не се препоръчва почистване с химикали
Устойчивост на мокро почистване:	II-ри клас (съгласно: PN-EN 13300:2002), (PN-EN ISO 11998:2007)
Съдържание на сухо в-во:	Около 53% в зависимост от цвета.
Плътност:	Около 1,3 кг/л в зависимост от цвета
Съхранение:	Да се пази от замръзване.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Условия за нанасяне: Всички повърхности, които ще се боядисват, трябва да бъдат сухи, температурата на въздуха не трябва да е по-ниска от +5°C и не по-висока от +25°C, относителната влажност на въздуха под 80%.

Подготовка:

Небоядисани повърхности: Новите мазилки и бетонни основи могат да бъдат боядисвани след 4 седмици естествено стареене. Почистете повърхностите от прах и замърсявания, изгладете неравностите с шпакловка или кит от Tikkurila. Гипсови плоскости, плоскости с шпакловката могат да бъдат боядисани след като са напълно изсъхнали. След това нанесете един слой грунд Optiva Primer. Завършете с два слоя Optiva Color.

Боядисани повърхности: Измийте повърхността преди нанасяне на покритието и отстранете мазнини и замърсявания, както и слаби и люещи се парченца от старото покритие. Изшкурете гланцовите повърхности до мат и изгладете неравностите с шпакловка или кит. След това нанесете един слой грунд Optiva Primer. Завършете с два слоя Optiva Color.

Повърхности, боядисани с лепило или варова боя: Премахнете внимателно вартата или лепилото. Почистете повърхностите от прах и замърсявания, изгладете неравностите с шпакловка или кит. След това нанесете един слой Optiva Primer. Завършете с два слоя Optiva Color.

Забележка: Препоръчва се да се провери дали използваната шпакловка е здрава и повърхността е стабилна - ако след леко потъркване с ръка шпакловката пада или остава прах на ръката, това означава, че повърхността е слаба и трябва да бъде грундирана с Tikkurila SUPRABILIT импрегнант.

Боядисване: Преди боядисването разрежете боята ако е необходимо след което внимателно разбърквайте боята. В зависимост от поръзността на основата, нанесете два слоя Optiva Color. В случай, че се нанася цвят, отбелязан в системата за тониране със слаба покривност (LH) и интензивен цвят от база C, се препоръчва да се използват грунд Optiva Primer, оцветен в близък нюанс до избрания цвят.

ЗАБЕЛЕЖКА: Пълната устойчивост на мокро почистване, съгласно PN-EN 13300, покритието постига 28 дни след боядисването.

Обработка за поддръжка: Повърхностите, боядисани с Optiva Color, могат да бъдат боядисани със същата или подобна боя на водна основа.

Почистване на инструментите: Преди почистване с вода, свалете излишната боя от инструмента. Използването на Tikkurila Pensselipesu (препарат за почистване на инструменти) се препоръчва за отстраняване на втвърдената боя от четката.