

Техническа спецификация

VS-1

Прозрачен защитен акрилен лак за камъни

Описание

VS-1 е готов за употреба, прозрачен акрилен лак с разтворители. Използва се за защита на естествени камъни, включително шисти и варовик, както и изкуствени строителни материали, като декоративни тухли, керемиди и т.н.

- Притежава голямо водоотблъскване.
- Осигурява дълготрайна защита.
- Подчертава естественият цвят на материала, върху който се полага.
- Притежава устойчивост на UV лъчи и не пожълтява с времето.
- Притежава устойчивост на атмосферни влияния и измръзване, и защитава повърхностите от поява на петна от соли и замърсявания.
- За вътрешна и външна употреба.

Области на приложение

VS-1 подчертава естественият цвят на материала върху които е положен, като същевременно защитава повърхностите от дъжд, атмосферни влияния и замърсявания. Поради силно ефективното си проникване е подходящ за защита на естествени камъни, открита зидария, керемиди и т.н. Използва се върху стени и подове, вътрешно или външно.

Технически характеристики

Цвят:	прозрачен
Плътност:	0,90 kg/l
Изсъхване на допир:	след 15±5 min
Следващ слой:	след 2-3 h
Вискозитет: (DIN 53211-70, 2 mm, 23°C)	35±5 sec
Стойност на блясъка: (EN ISO 2813-99, 20°C)	Гланц > 65%
Съдържание на твърдо вещество по маса: (EN ISO 3251-03)	19±1 %

Почистване на инструментите:

Преди почистване, отстранете възможно най-много материал от инструментите. Инструментите се почистват цялостно след употреба с разтворители SM-21 или SM-27.

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата, която ще се обработва с VS-1, трябва да е с отворени пори. Съседни повърхности, като прозорци, боядисани повърхности и материали неустойчиви на разтворители, като полистирин, мастици за фуги, битум и т.н., трябва да се защитят преди полагане на VS-1.

2. Полагане

VS-1 се полага чрез четка, ролер или машинно пръскане, на два слоя. Вторият слой може да се нанася веднага след като предишният е изсъхнал.

Разход

150-200 ml/m²/за слой, в зависимост от поглъщаемостта на основата.

Опаковка

Метални опаковки от 1 l, 4 l и 10 l.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури от +5°C до +35°C, на места, защитени от пряка слънчева светлина и ниски температури.

VS-1

Забележки

- Температурата по време на полагане на продукта трябва да е между +5°C и +35°C.
- VS-1 съдържа разтворители. При вътрешно приложение трябва да се осигури добра вентилация.
- След втвърдяване VS-1 е напълно безопасен за здравето.
- Моля, преди употреба се консултирайте с инструкциите за безопасна употреба посочени на опаковката.

Летливи органични съединения (ЛОС)

Според Директива 2004/42/ЕО (Анекс II, таблица А), максимално допустимото съдържание на ЛОС за продукт от подкатегория h, тип PP е 750 g/l (2010), за готов за употреба продукт.

Готовия за употреба продукт VS-1 съдържа максимум 750 g/l ЛОС.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg