



OPTIVA 5

ЛАТЕКС ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ

MAT



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

OPTIVA 5 е подходящ за интериорно боядисване на мазилки, бетон, облицовки, тухли, картон, дървени повърхности, както и за гипскартон, плочи от дървесни частици и дървесни влакна. Подходящ за нови и боядисани повърхности. Подходящ за боядисване на врати или мебели, малки дървени и метални повърхности, като преди това повърхността на нанасяне трябва да се грундира с подходящ грунд.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА:

Най-новото поколение, латексова, акрилно-композитна боя на водна основа. Тя е предназначена за декоративно боядисване на стени и тавани в жилищни, офис и обществени сгради, училища и здравни заведения (болници, училища, детски градини), работилници и производствени предприятия, както и в хранително-вкусовата промишленост, без директен контакт с храни. Формира красиво, миешо се матово покритие.

ПРЕДИМСТВА:

Най-ново поколение латекс, нова формула с най-висока устойчивост на мокро триене и с висока покривност. Лесна за нанасяне с много добра адхезия. Еко маркировка и одобрение от полското дружество за алергии. Подходяща за хора с алергии и астма. Без миризма и вредни емисии!!!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

База:	А и С
Цветовете:	По цветови каталог на Tikkurila "Symphony", RAL, NCS и други
Гланцовост:	Мат съгласно норматив: PN-EN 13300
Клас на емисиите за строителни материали:	M1
Покривност:	До 16 м ² /л за един слой. Покривността зависи до голяма степен от фактори като абсорбция, текстура на основата, метод на нанасяне и цвета.
Опаковки:	0.45 л, 0.9 л, 2.7 л 9 л. 18 л.
Разредител:	Вода.
Начин на нанасяне:	С четка, валик или чрез пръскане безвъздушно (дюза: 415/418, налягане: 150-180 бара)
Разреждане:	при необходимост до 10% с вода.
Време на съхнене:	при 23°C и относителна влажност на въздуха 50% На допир 2 часа. Повторно нанасяне след 4 часа
Химическа устойчивост:	Устойчив на химикали за почистване и слаби разтворители, като уайтспирт.
Устойчивост на топлина:	85°C, ISO 4211-2 и ISO 4211-3.
Устойчивост на мокро почистване:	Клас I съгласно PN-EN 13300: 2002. PN-EN ISO 11998: 2007P. Боята е устойчива на почистване с дезинфектанти, използвани в болници.
Съдържание на сухо в-во:	Около 50% в зависимост от цвета.
Плътност:	Около 1,3 кг/л в зависимост от цвета, ISO 2811.
MED сертификат:	MED_VTT C 9954 15 13 Joker
ЛОС:	Категория А/а. Допустимо съдържание ЛОС от 2010 г. - 30 гр/л. Продуктът съдържа по-малко от: 1,5 гр/л
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ОКОЛНА СРЕДА	Продуктът не съдържа летливи органични съединения: нула ЛОС *** Екологична рецепта с най-високо качество, потвърдено със сертификат за ЕКО маркировка. Продуктът е безопасен за хора, които са особено чувствителни и предразположени към алергии. Клас А + поради ниските емисии на покритието, съгласно френските норми.

Видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=-gVJWdyckshk&t=97s> <https://www.youtube.com/watch?v=DvxvE91ie40>

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

Условия за нанасяне: Повърхността, която ще се боядисва, трябва да е суха, температурата на въздуха да не трябва да е по-ниска от +5°C и не по-висока от +25°C и относителната влажност на въздуха под 80%.

Подготовка:

Небоядисани повърхности: Почистете повърхностите от прах и замърсявания, изгладете неравностите с шпакловка или кит на Tikkurila. Грундирайте с OPTIVA PRIMER след което завършете с два слоя боя Tikkurila OPTIVA MATT 5.

Боядисани повърхности: Измийте повърхността преди нанасяне на покритието и отстранете мазнините и замърсяванията, както и люспестите се парченца от старо покритие. Изшкурете гланцовите повърхности до мат и изгладете неравностите с шпакловка или кит на Tikkurila. Грундирайте цялата повърхност с грунд OPTIVA Primer. Боядисайте на два слоя с боя OPTIVA MATT 5

Повърхности, боядисани с лепило или варна боя: Премахнете внимателно вартата или лепилото. Почистете повърхностите от прах и замърсявания, изгладете неравностите с шпакловка или кит на Tikkurila. След това нанесете един слой грунд OPTIVA Primer, след което нанесете два слоя OPTIVA MATT 5. В случай на слаба основа грундирайте с импрегнант SUPRABILIT.

Боядисване: Преди боядисването внимателно разбърквайте боята. Разреждете с вода, ако е необходимо. В зависимост от порьозността на основата, нанесете 2 слоя OPTIVA MATT 5 с четка, валик или чрез пръскане.

Почистване на инструментите: Почиствайте инструментите с вода. Използването на Tikkurila Pensselipesu (препарат за почистване на инструменти) се препоръчва за отстраняване на втвърдената боя.

Инструкции за поддръжка: Избягвайте почистване 1 месец след боядисването. Почиствайте повърхностите с неутрален почистващ препарат (pH 6-8), като използвате гъба или кърпа за почистване. Силно замърсени повърхности могат да се почистват със слабо алкален препарат (pH 8-10), като използвате гъба или кърпа за почистване.

Поддържаща обработка: Повърхностите, боядисани с OPTIVA 5, могат да бъдат боядисани със същата или подобна боя на водна основа.