

Мазилка на циментова основа

Грапава повърхност • Бяла • Водоотблъскваща

Описание

MARMOCRET Decor е готова минерална мазилка със съдържание на едроструктурен инертен материал- до 3мм, която се нуждае само от добавяне на вода. Осигурява:

- Пълна водозащита според DIN 18550.
- Отлична паропропускливост.
- Стабилни качества.
- Подходяща за външна и вътрешна употреба.
- Не се напуква като обикновените варо-циментови мазилки.
- Опростява работата, тъй като изисква само прибавяне на вода.

Определя се като GP CS II, W1 според EN 998-1.

Приложение

MARMOCRET Decor е мазилка, която се използва като последно декоративно покритие, създаваща бяла водоустойчива повърхност.

Технически характеристики

Вид:	циментов прах
Зърнометрия:	0-3 mm
Цветовете:	бял
Необходима вода:	5-5,5 l/торба 25 kg
Относително тегло на сухата смес:	$1,50 \pm 0,10 \text{ kg/l}$
Относително тегло на разтвора:	$1,85 \pm 0,10 \text{ kg/l}$
Якост на натиск:	$3,50 \pm 1,00 \text{ N/mm}^2$
Якост на огъване:	$1,70 \pm 0,20 \text{ N/mm}^2$
Адхезия след 28 дни:	$0,50 \text{ N/mm}^2$
Абсорбация на вода:	$\leq 0,4 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$

Коефициент на топлопроводимост

($\lambda_{10, \text{dry}}$): $\leq 0,47 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
при P=50%

Коефициент (μ): 12

Живот на сместта в съда: 5 h при +20°C

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да бъде почистена от остатъчен материал, прах, мазнини и добре навлажнена преди полагане на MARMOCRET Decor. Ако преди това се прави хастарна мазилка, трябва да има устойчивост по-голяма или равна на MARMOCRET Decor според общия принцип, всеки предишен слой да е по-здрав от следващия.

Когато се полага MARMOCRET Decor в цвят, различен от белия се препоръчва предварително грундиране с PL-PRIMER, който намалява поглъщателната способност на основата и осигурява еднородност на цвета. Основата би могла да бъде хастарна мазилка, бетон или тухлена зидария.

2. Полагане

MARMOCRET Decor се добавя постепенно към чиста вода при непрекъснато разбъркване, до получаване на смес с желаната обработваемост. Миксера трябва да е чист, за да се избегне промяна на цвета на мазилката. Мазилката се полага ръчно, чрез маламашка, или машинно на дебелина 2,5-3,5 mm.

След това се обработва чрез пластмасова или дървена пердашка, с хоризонтални, вертикални, или кръгови движения, в зависимост от желания краен вид на мазилката. Времето за работа зависи от поглъщаемостта на основата и околната температура.

Разход

Приблизително 1,5 kg/m²/mm дебелина.
Препоръчителна дебелина: 2,5-3,5 mm.

Опаковка

Предлага се в хартиени торби от 25 kg.

Трайност - Съхранение

12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригиналните, неразпечатани опаковки, на места защитени от влага и измръзване.

Забележки

- Температурата по време на работа трябва да бъде минимум +5°C.
- При много топло време MARMOCRET Decor трябва периодично да се мокри след полагане, за да се предпази от съсъхване поради високите температури.
- Продуктът съдържа цимент, който предизвиква алкална реакция с водата и се определя като дразнител.
- Следвайте инструкциите за безопасност, обозначени върху опаковката.



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios,
Greece

05

EN 998-1

**General purpose rendering mortar (GP)
for external use**

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 0,5 N/mm² – **FP:** B

Water absorption: W1

Water vapour diffusion coeff.: μ 12

Thermal conductivity: (λ_{10,dry}) 0,47 W/mK

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar

