

Мазилка на циментова основа

Гладка повърхност • Бяла • Водоотблъскваща

Описание

MARMOCRET Fine е готова минерална мазилка със съдържание на дребноструктурен инертен материал, която се нуждае само от добавяне на вода.

Осигурява:

- Пълна водозащита според DIN 18550.
- Отлична паропропускливост.
- Постоянни показатели.
- Подходяща за външна и вътрешна употреба.
- Не се напуква като обикновените варо-циментови мазилки.
- Опростява работата, тъй като изисква само прибавяне на вода.

Определя се като GP CS II, W1 според EN 998-1.

Приложение

MARMOCRET Fine е мазилка, която се използва като последно декоративно покритие, създаваща бяла водоустойчива повърхност.

Технически характеристики

Вид:	циментов прах
Зърнометрия:	0-1,3 mm
Цветове:	бял
Необходима вода:	5-5,5 l/торба 25 kg
Относително тегло на сухата смес:	$1,50 \pm 0,10 \text{ kg/l}$
Относително тегло на разтвора:	$1,85 \pm 0,10 \text{ kg/l}$
Якост на натиск:	$3,50 \pm 1,00 \text{ N/mm}^2$
Якост на огъване:	$1,50 \pm 0,20 \text{ N/mm}^2$
Адхезия след 28 дни:	$0,40 \text{ N/mm}^2$
Абсорбация на вода:	$\leq 0,4 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$

Коефициент на топлопроводимост

($\lambda_{10, \text{dry}}$): $\leq 0,47 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
при P=50%

Коефициент (μ): 13

Живот на сместта в съда: 4 h при +20°C

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да бъде почистена от остатъчен материал, прах, мазнини и добре навлажнена преди полагане на MARMOCRET Fine. Ако преди това се прави хастарна мазилка, трябва да има устойчивост по-голяма или равна на MARMOCRET Fine според общия принцип, всеки предишен слой да е по-здрав от следващия.

Когато се полага MARMOCRET Fine в цвят, различен от белия се препоръчва предварително грундиране с PL-PRIMER, който намалява поглъщателната способност на основата и осигурява еднородност на цвета. Основата би могла да бъде хастарна мазилка, бетон или тухлена зидария.

2. Полагане

MARMOCRET Fine се прибавя към чиста вода при непрекъснато бъркане докато добие желаната консистенция за работа. Миксерът, който ще се използва също трябва да бъде чист за да се избегне евентуална промяна в цвета. Мазилката се полага ръчно, с маламашка, с мистрия или машина за мазилки.

Следва пердашене на повърхността с пердашка с гума, до получаване на желания резултат след като „дръпне“ достатъчно. Времето за работа зависи от поглъщателната способност на основата, температурата и консистенцията на сместта.

Разход

Приблизително 1,4 kg/m²/mm дебелина.
Препоръчителна дебелина: 2-5 mm.

Опаковка

Предлага се в хартиени торби от 25 kg.

Трайност - Съхранение

12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригиналните, неразпечатани опаковки, на места защитени от влага и измръзване.

Забележки

- Температурата по време на работа трябва да бъде минимум +5°C.
- При много топло време MARMOCRET Fine трябва периодично да се мокри след полагане, за да се предпази от съсъхване поради високите температури.
- Продуктът съдържа цимент, който предизвиква алкална реакция с водата и се определя като дразнител.
- Следвайте инструкциите за безопасност, обозначени върху опаковката.



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios,
Greece

05

EN 998-1

**General purpose rendering mortar (GP)
for external use**

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 0,4 N/mm² – **FP:** B

Water absorption: W1

Water vapour diffusion coeff.: μ 13

Thermal conductivity: (λ_{10,dry}) 0,47 W/mK

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar

