

Еластичен залепващ мастик

Описание

Еднокомпонентен, еластичен залепващ мастик на основа хибридни полимерни смоли, притежаващ:

- Устойчивост на температурни колебания от -40°C до +90°C.
- Отлична адхезия към всякакъв вид строителни материали.
- Висока еластичност.
- Изключителна устойчивост на стареене и атмосферни влияния.
- Може да се полага върху влажни основи, дори и без грунд.
- Предотвратява растежа на мухъл и плесени.
- Може да се боядисва.

Области на приложение

FLEX MS-45 е подходящ за запечатване на вертикални и хоризонтални фуги с размери от 3 до 40mm, за вътрешно и външно приложение, върху различни материали, като стъкло, алуминий, дърво, различни видове гранити и мрамори, PVC и т.н. Също така е може да се използва като еластично лепило върху различни основи. Не се препоръчва за полагане във фуги постоянно потопени във вода или в директен контакт с храни.

В случай на фугиране на естествени и изкуствени камъни, като мрамор и гранит, моля свържете се с Техническият отдел на ISOMAT.

Технически характеристики

Вид:	хибридни полимерни смоли
Цвят:	бял, сив, червенокафяв
Температура на полагане:	от +5°C до +40°C

Начало на втвърдяване	след 30-45 min
Скорост на узряване:	4 mm/ден
Допустимо движение на фугите:	± 25%
Еластично възстановяване:	приблизително 95%
Твърдост по SHORE A:	40
Удължение до скъсване (ISO 8339):	500%

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да е здрава и чиста, без прах, мазнини и други замърсявания. Препоръчва се фугата да се почисти с телена четка или въздух под налягане.

За да се избегне нежелано замърсяване с материала, се използва самозалепваща хартиена лента по дължината на фугата, която се отстранява незабавно след полагане на материала, преди да е започнало началното втвърдяване.

2. Полагане

Флакона се поставя в специален пистолет и накрайника се подрязва така че да приляга плътно върху фугата, без да излиза от нея. FLEX MS-45 се полага под наклон от 45° по оста на фугата. Докато е все още пресен, мастика се подравнява с шпакла.

Почистване на инструментите:

Инструментите трябва да се почистят цялостно с обикновен разреждител, докато материала е все още пресен. Ако материала се е втвърдил инструментите могат да се почистят механично.

FLEX MS-45



Разход

Приблизителен разход: 1 флакон/10 m.

Опаковка

- Флакон 310 ml, в бял, сив и червено кафяв цвят.
- Салам 600 ml, в сив цвят.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност минимум 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки на места защитени от влага и ниски температури.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт

