

Пастообразна акрилна шпакловка

Описание

ISOMAT ACRYL STUCCO е готова за употреба акрилна шпакловка, на водна основа, за шпакловане (краен слой) във вътрешни и външни зони. Много лесно се нанася и обработва с шкурка. Образува равна и гладка крайна повърхност, готова за грундиране и боядисване. Продукта е сертифициран с маркировка CE според EN 13963 като 3A фугираща смес за гипсокартонени плоскости.

Области на приложение

ISOMAT ACRYL STUCCO се използва за шпакловане на повърхности от мазилка, бетон, тухлена зидария, дърво, гипсокартон и циментови плоскости

Технически характеристики

Вид:	паста
Цвят:	бял
Плътност:	1,65 ± 0,05 kg/l
Време за изсъхване:	1-2 h
Следващ слой:	2-3 h
Минимална температура на втвърдяване:	+5°C
Якост на адхезия:	0,35 N/mm ²
Устойчивост на пукнатини:	отговаря
Якост на огъване:	300 N

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Повърхността трябва да е здрава и чиста, без прах, боя и други замърсявания. Върху стената може да се положат готови мазилки UNICRET и UNICRET-FAST.

При полагане върху нестабилни или рушащи се основи, се препоръчва те да се стабилизират с акрилен, дълбокопроникващ грунд на водна основа PRIMER CLASSIC, разреден до 50% с чиста вода.

2. Полагане

ISOMAT ACRYL STUCCO се нанася чрез маламашка на два слоя. Вторият слой се нанася след като първият е изсъхнал. След шпакловане, повърхността се загладва с шкурка, след което се грундира и боядисва.

Разход

1,5-2,5 kg/m², в зависимост от дебелината на слоя.

Опаковка

ISOMAT ACRYL STUCCO се предлага в опаковки от 400 g и 800 g.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки, при температури между +5°C и +35°C, на места защитени от директна слънчева светлина и ниски температури.

Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица A), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт от подкатегория g, тип WB е 30g/l (2010) за готов за употреба продукт. Готовия за употреба продукт ISOMAT ACRYL STUCCO съдържа max <30 g/l VOC.

ISOMAT ACRYL STUCCO



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

13

3A - EN 13963

Reaction to fire: F

Flexural strength: 300 N

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт.

