

Силикон за места постоянно потопени под вода

Описание

DOMOSIL-POOL е ацетатен силикон за места постоянно потопени във вода (басейни, аквариуми и т.н.). Притежава следните характеристики:

- Голяма издръжливост на стареене и вода.
- Устойчивост на температурни колебания от -50°C до +200°C.
- Отлична адхезия към всякакъв вид строителни материали.
- Изключителна устойчивост на стареене и вода.

Области на приложение

DOMOSIL-POOL е подходящ за запечатване на вертикални и хоризонтални фуги с размери от 3 до 40mm, за вътрешно и външно приложение. Притежава много добра адхезия към повърхности като стъкло, порцелан (плочки, санитарни продукти), алуминий и т.н. Подходящ за запечатване на фуги на аквариуми, лодки, стъклени конструкции и т.н. Не може да се боядисва.

Технически характеристики

Вид:	силикон
Температура на полагане:	от +5°C до + 40°C
Цвят:	прозрачен
Начало на втвърдяване:	след 7 min (23°C 50% R.H.)
Скорост на узряване:	4,5 mm/1 ден 10 mm/7 дни
Твърдост по SHORE A:	23
Допустимо движение на фугите:	25%

Удължение до скъсване
(%) DIN 53504: 550%

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да е здрава и чиста, без прах, мазнини и други замърсявания. Препоръчва се фугата да се почисти с телена четка или въздух под налягане. За да се избегне нежелано замърсяване с материала се използва самозалепваща хартиена лента по дължината на фугата, която се отстранява незабавно след като е започнало началното втвърдяване на материала.

2. Полагане

Флакона се поставя в специален пистолет и накрайника се подрязва така че да приляга плътно върху фугата, без да излиза от нея.

Силикона се полага под наклон от 45° по оста на фугата. Докато е все още пресен, мастика се подравнява с шпакла.

Почистване на инструментите:

Инструментите трябва да се почистят цялостно с вода, докато материала е все още пресен. Ако материала се е втвърдил инструментите могат да се почистят механично.

Разход

- Фуга 10mm x 10mm: 1 флакон/3 m.
- Фуга 5mm x 5mm: 1 флакон/12 m.

DOMOSIL-POOL



Опаковка

Флакон 280 ml.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки на места защитени от влага и ниски температури.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт

